



KÖSTER Restoration Plaster White/Fast - Tencuială de restaurare Alb/Rapid

- Raport de încercare conform DIN EN 998-1, MPA BAU Hannover

Tencuiala de restaurare alba cu setare rapida rezistenta la umezeala si saruri minerale, utilizat pentru interior si exterior

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 663 EN 998-1:2010 Tencuiala restaurare (R) EN 998-1:2010 ZA.1
Rezistența la compresiune 28 zile	CS II
Absorbția de apă a capilarelor	> 0.3 kg/m ² după 24 ore
Rezistența la tracțiune	0.41 N/mm ² tipul defectelor B
Densitatea mortarului uscat	1.45 kg/dm ³
Adâncimea penetrării apei	≤ 5 mm
Permeabilitatea coeficientului vaporii de apă	la puț 15
Reactia la foc	A1

Caracteristici

KÖSTER Restoration Plaster White/Fast este o tencuială de restaurare cu priza rapidă, rezistența la saruri minerale, apă cu presiune, pentru restaurarea substraturilor puternic umede și infestate cu saruri minerale. Datorită porozității ridicate și fiind hidrofob, KÖSTER Restoration Plaster White/Fast permite uscarea liberă și ieșirea cu usurință a sarurilor minerale din masa zidăriilor, chiar și în cazul unui conținut ridicat de saruri minerale. Aceasta tencuială îmbunătățește proprietățile termoizolante ale peretelui și, prin urmare, ajută la prevenirea formării condensului. KÖSTER Restoration Plaster White/Fast nu contine materiale de umplutură ușoare și, prin urmare, nu necesită nici un tratament suplimentar de suprafață înainte de aplicarea vopselelor sau tapetului deschis la difuzia vaporilor de apă.

Date Tehnice

Porozitatea mortarului proaspăt	> 28 V-%
Porozitatea amestecului uscat	> 40 V-%
Rezistența la compresiune (28 zile)	> 8 N / mm ²
Rezistență la rupere la încovoiere (28 zile)	> 3 N / mm ²
E-Modul	> 7000 N/mm ²
Marimea maxima a agregatului	aprox. 1.5 mm
Timp de setare	aprox. 30 minute
Timp de lucru (23 °C, 65 % RH)	aprox. 20 minute
Temperatura minima de aplicare	+ 5 °C
Consum de apă pentru 30 kg sac	4.0 - 4.2 l

Domenii de Aplicare

KÖSTER Restoration Plaster Alb/Rapid este adecvat pentru repararea zidăriilor deteriorate de umiditate și de săruri minerale de asemenea, după instalarea unei bariere orizontale cu KÖSTER Crisin 76 Concentrat, KÖSTER Mautrol, KÖSTER Mautrol 2C sau KÖSTER

Mautrol Flex 2C. În special pentru a fi utilizate în sistemul de restaurare rapidă KÖSTER, care este format din KÖSTER Mautrol Flex 2C, KÖSTER NB 1 Rapid și KÖSTER Restoration Plaster White/Fast. Aceasta este utilizat în principal pentru proiecte mici unde în zona de impermeabilizare și de restaurare este necesara o succesiune rapidă a etapelor de lucru. Aceasta poate fi aplicat pentru a reduce formarea condensului după hidroizolarea camerelor cu umiditate ridicată cu ajutorul slamurilor de etansare minerală, cum ar fi KÖSTER KD-System sau KÖSTER NB 1 Grey. KÖSTER Restoration Plaster White/Fast poate fi de asemenea utilizat ca tencuială exterioară, decorativă, impermeabilă. În cazul aplicării exterioare recomandăm aplicarea KÖSTER Repair Mortar pe suprafață de bază până la 30 cm deasupra nivelului solului.

Strat suport

Substraturi potrivite sunt betonul, zidăria din cărămidă, piatră naturală, BCA, cărămidă cu goluri, zidărie mixtă, etc., slamuri de etansare precum KÖSTER NB 1 Gri.. Substraturile care se descuamează și eflorescente de sare sunt curatare. Umpleti gaurile cu KÖSTER KB-Fix 5. Fixati sarurile din substrat în timp ce il intariti și consolidati cu KÖSTER Polysil TG 500. Substraturile tratate anterior cu KÖSTER NB Waterproofing Slurries nu necesita aplicarea ulterioara cu KÖSTER Polysil TG 500.

Imediat după amorsarea cu KÖSTER Polysil TG 500, se aplică KÖSTER Restoration Plaster Key (aprox. 4 - 6 kg/m²). Grosimea stratului nu trebuie să depasească 5 mm cu o acoperire de 50%. Dupa un timp de intarire de 30 pana la 60 de minute se aplică KÖSTER restoration plaster. Alternativ, se aplică un strat de ipsos de KÖSTER Restoration ipsos alb/rapid (amestecat cu KÖSTER SB Bonding Emulsion (diluat 1:3 cu apa)), Consum: aprox. 3,5 - 4,0 kg/m², timp de asteptare minim 24 de ore.

Aplicare

Un sac 30 kg este amestecat cu 3,0 l până la 3,5 litri de apă potabilă curată. Se pun 3,7 litri de apă într-un vas de amestecare curat și se adaugă pulbere în porțiuni timp ce se amestecă continuu, folosind o viteza lentă mixer mecanic (sub 400 rpm). Adăugați în porțiuni o parte din apă rămasă după cum este necesar pentru a obține consistență dorită și se amestecă până când mortarul are o textură omogenă. Timpul de amestecare este de 3 minute după ce toată pulberea a fost adăugat la lichid.

Imediat după amorsarea substratului cu KÖSTER Polysil TG 500 este aplicat Restoration Plaster Key (consum: aprox. 3,5 - 4 kg / m²). După 30 de minute până la o oră de timp de așteptare se aplică KÖSTER Restoration Plaster White/ Fast. Tencuiala se aplică de obicei în două straturi cu o grosime totală strat de aprox. 2,5 cm; grosimea trebuie să fie de cel puțin. 2 cm. După turnare, tencuiala de pe substrat este încercat folosind o margine de pană, o margine dreaptă, o spatula sau mistrie lungă. Odată ce tencuiala începe să se stabilească se

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniul. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficientă și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcții și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile făcute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.



Waterproofing Systems

netezeste cu ajutorul spatulei. Nu folosiți o pâslă sau un burete plutitor pentru a netezi suprafața. Nu se umezeste suprafața după flotarea inițiale. În cazul în care urmează să fie aplicate mai multe straturi de tencuiulă, stratul inferior este uniformizat temeinic prin zgâriere, imediat după ce a început să se stabilească.

Suprafetele interioare pot fi atenuate cu ajutorul KÖSTER Fine Plaster. KÖSTER Fine Plaster trebuie să fie aplicată fie în termen de 48 de ore de la aplicarea ultimului strat de KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast sau după ce tencuiala de restaurare s-a întărit timp de 28 de zile.

Tratament ulterior

Pentru amenajarea suprafetelor interioare recomandam KÖSTER Fine Plaster. KÖSTER Fine Plaster trebuie instalata in decurs de 3 zile de la aplicarea tencuialii secundare sau dupa intarire timp de 28 de zile. De asemenea, suprafața de tencuiala de restaurare poate fi suprasolicitata fara pretratare suplimentara cu vopsele si tapet respirabil.

În cazul în care, după tratamentul este necesar sau se dorește, de exemplu, din cauza condițiilor foarte uscate, tencuiala poate fi tratată în conformitate cu practica generală pentru mortare, cum ar fi acoperirea cu o foie subțire de PE.

Consum

aprox. 12 kg/m² per cm grosime de strat

Pe suprafete inegale poate fi necesar un consum suplimentar pentru nivelarea suprafetei.

Curatare

Se curata unelele imediat dupa utilizare cu apa

Impachetare

M 663 025 25 kg sac

Depozitare

Depozitati materialul in locuri uscate. In ambalaje originale, sigilate poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni

Siguranta

Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci când se prelucreaza materialul. Respectați toate reglementările de siguranta guvernamentale, locale de stat atunci când se prelucreaza materialul.

Altele

Fisurile de contractie / fisurile fir de par nu sunt un defect, deoarece sunt inofensive si nu afecteaza proprietatile sistemului. KÖSTER Restoration Plasters contin nisip de cuart care, ca materii prime naturale, pot contine urme de pirita sau alte inclusiuni.

Produse inrudite

KÖSTER Polysil TG 500	Numar articol M 111
KÖSTER Amorsă pentru Tencuiala de Restaurare	Numar articol M 154 025
KÖSTER Mautrol Liquid Sealant - Mautrol-Numar articol M 241	
Etanșant Lichid	
KÖSTER Crisin Cream - Crisin cremă	Numar articol M 278
KÖSTER Crisin 76	Numar articol M 279
KÖSTER Fine Plaster - Tencuială fină	Numar articol M 655 025
KÖSTER Facade Cream - Cremă pentru hidrofibizarea fațadelor	Numar articol P 200
KÖSTER Renovation Paint White -	Numar articol P 260 010

Informațiile conținute în această fișă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre și pe experiența noastră practică în domeniul acestora. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obținute în condiții definite. Aplicarea corectă și, prin urmare, eficientă și de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalația este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a condițiilor specificate ale site-ului de construcție și pentru rezultatele finale ale procesului de construcție. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menționate aici privind cazurile standard. Specificațiile facute de către angajații noștri sau de reprezentanții care depășesc specificațiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare și instalare, orientările tehnice și normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanență. Garanția poate fi aplicată și, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termenilor și condițiilor noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă și de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.

**KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. Romania 0724 046 115•
E-Mail: office@koster.com.ro - Internet: www.koster.com.ro**